

PARITET FAÇADE MINERALE

Краска фасадная для минеральных поверхностей

НАНЕСЕНИЕ:

Наносить «PARITET FAÇADE MINERALE» на фасады зданий допускается в сухую погоду при температуре не ниже +5°C и не выше +35°C. Краску наносить валиком, кистью или методом распыления. Перед применением краску тщательно перемешать и при необходимости разбавить до рабочей вязкости водой (но не более 10% воды от объёма разбавляемой краски). При отделке поверхностей требуется соблюдать следующую последовательность операций:

- 1) очистить поверхности от грязи, пыли и непрочно держащихся старых покрытий, а также силикатных, известковых красок;
- 2) при необходимости произвести расшивку и заделку трещин, шпатлевание неровностей;
- 3) загрунтовать поверхности грунтом глубокого проникновения;
- 4) нанести первый слой краски;
- 5) при необходимости нанести второй слой после высыхания первого слоя (не ранее, чем через 1 час в нормальных условиях).

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

Срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при t +5...+20°C в неповрежденной производственной таре.

Оберегать от прямых солнечных лучей.

Супербелая, бархатистоматовая, экономичная, суперэластичная для профессиональных работ, класса «Евростандарт». Для наружных работ по бетонным, кирпичным, асбоцементным поверхностям.

Обладает повышенной укрывистостью, хорошей адгезией. Обладает высокой стойкостью к атмосферным осадкам, воде, ультрафиолету. Образует прочное паропроницаемое, мембранное покрытие. Предназначена для наружных работ во всех климатических зонах. Хорошо «ложится» на поверхности, ранее окрашенные масляными, алкидными, латексными и другими красками. Легко колеруется водными колерными красками и пастами. Технологична и экономична в расходе, быстро сохнет.

Срок эксплуатации при соблюдении инструкции по применению не менее 10 лет.

Состав: Дисперсия на основе акрилового латекса, наполнители: DuPont R-706 (США), микрорамор (Турция), загустители Dow Chemical, специальные добавки TROY, BASF, ROHM AND HAAS.



УПАКОВКА

- Ведро ПЭ 4кг /14 кг (2,5л/9 л)

РАСХОД

- 0,12 - 0,18 кг/м² - в один слой (в зависимости от основания)
- 1 ведро 9л ~ 39 м²

- ⇒ Производитель гарантирует соответствие материала техническим условиям.
- ⇒ Производитель не несет ответственности за применение материала с нарушением условий данной инструкции, а также при хранении с нарушением указанных условий.

С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу. 12.07.2022

Производитель: ООО «ЭКО-Краски»
ИНН 7727779449 КПП 772401001 ОГРН 1127746402959
115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 16
Поставщик: ООО «ПБС»

📍 Доставка Москва и область
🌐 www.peskobetonsmesi.ru
✉ pbsmesi@mail.ru
☎ +7 985 664 23 91 WhatsApp заказ



PARITET FAÇADE MINERALE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА

Цвет	Белый (98% белизны)	ГОСТ 28196
Основа	Акриловый латекс	
Разбавитель	Вода	
Степень перетира	Не более 40 мкм	ГОСТ 6589-74
Стойкость к воде	Не менее 24 часов	ГОСТ 9403-80
Прочность пленки при изгибе	Не более 3	ГОСТ 6806-78
Вязкость по ВЗ-4	Не менее 50 сек	ГОСТ 8420-74
Время высыхания при +20°C	1 час	ГОСТ 19007-73
Морозостойкость	5 циклов	
Укрывистость	120 мл/м ²	
Расход на 1 слой	120... 180 г/м ²	

Данные характеристики и описание приведены к условиям: t=20±2°C и относительной влажности 60%.
Продукция сертифицирована.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Беречь от детей! Во время проведения работ использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки, респиратор). Избегать попадания внутрь. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу. Свежие остатки материала, попавшие на одежду, удалить водой, засохшие — механически. Не сливать остатки в водостоки или канализацию, рекомендуется обращаться в специализированные пункты утилизации. Пустую тару нельзя утилизировать как бытовой мусор - только в специализированные контейнеры.

Внимание! Не допускается применение материала на фасадах в сухую и жаркую погоду при прямом воздействии солнечных лучей, во время дождя или по сырому фасаду после дождя, зимой по наледи, при сильном ветре

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

После окончания работ инструмент промыть водой, при высыхании остатков материала - механическая очистка.

Производитель: ООО «ЭКО-Краски»
ИНН 7727779449 КПП 772401001 ОГРН 1127746402959
115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 16
Поставщик: ООО «ПБС»

📍 Доставка Москва и область
🌐 www.peskobetonsmesi.ru
✉ pbsmesi@mail.ru
☎ +7 985 664 23 91 WhatsApp заказ

