https://peskobetonsmesi.ru/
pbsmesi@mail.RU
+7 495 197 3 777

ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ «Quality Professional» Эластик AS10

ГОСТ Р 54359-2017

Клеевой состав изготовлен на основе высококачественного цемента, кварцевого песка, минерального наполнителя и целого комплекса модифицирующих добавок. Подходит для работ при положительных и отрицательных (Модификация 15^{0}С) температурах. Обладает высокими адгезионными качествами, пластичностью, является водостойким и морозостойким материалом.
Усиленная, трещиностойкая штукатурно-клеевая смесь для монтажа плит утеплителя и создания армирующего слоя при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход при толщине слоя 1,0 мм (кг/м²)	1,5 – 1,6
Наибольшая крупность заполнителя, не более мм	0,63
Количество воды затворения (на мешок 25 кг), л	5,0 – 5,6
Температура воды затворения	+ 20 ^{0} ... +30^0 С
Жизнеспособность растворной смеси (Летняя версия), не более, мин.	180
Жизнеспособность раствора (Зимняя Модификация -15°С), не более, мин.	60
Прочность на сжатие (28 суток), МПа	15,0
Адгезия к основанию (28 суток), Мпа	1,0
Сползание (не более), мм	0,5
Морозостойкость, не менее, циклов	75
Водоудерживающая способность, %	99
Температура проведения работ (Летний период)	+5^0...+25 ^{0}С
Температура проведения работ (Зимняя Модификация -15°С), не ниже	-15^{0}С
Срок хранения	6 месяцев

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Основание должно обладать хорошими несущими способностями, быть ровным, прочным, очищенным от грязи, пыли, краски, жирных и масляных пятен.
Основание должно быть выровнено по горизонтали (вертикали) с отклонениями не более, чем 1мм на 1м длины. Для выравнивания трещин, раковин и других мелких дефектов глубиной более 10мм, рекомендуется использовать штукатурки серии QP «ФАСАД AS75» или QP«Лёгкая AS50» в зависимости от типа поверхности или условий эксплуатации. Для повышения прочности сцепления поверхность рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения QP «AS Ligt» не менее чем за 2 часа до проведения работ.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЕВОГО РАСТВОРА

Для приготовления следует использовать только чистые емкости и инструменты. Сухую смесь засыпать в подготовленную емкость с чистой водой согласно расчётным показателям (таблица «Технические характеристики») и перемешать до получения однородной консистенции. Дать раствору отстояться 3-5 минут и повторно перемешать. Перемешивание производится ручным или механизированным способами (профессиональным миксером с насадкой на малых оборотах). Ручное перемешивание допускается при массе затворяемой смеси не более 1кг до получения однородной консистенции, дать отстояться в течение пяти минут и перемешать ещё раз. Не допускается добавление посторонних добавок в сухую смесь или в затворённый раствор. Готовый раствор необходимо использовать в пределах срока жизнеспособности. При повышении вязкости раствора в ёмкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

Монтажную поверхность минераловатной плиты перед креплением загрунтовать тонким слоем клеевой смеси. Далее, клеевую смесь при помощи кельмы наносят на минераловатную плиту полосой шириной 5-8

	см и толщиной 1-2 см по всему периметру плиты с отступом от краев на 2-3 см и дополнительно 3-6 «куличами» в средней части плиты. Сразу после нанесения клеевой смеси теплоизоляционные плиты устанавливают в проектное положение вплотную друг к другу с Т-образной перевязкой швов. Площадь адгезионного контакта после прижатия плиты должна составлять не менее 40%. Зазоры между плитами не должны превышать 2 мм. Более крупные зазоры заполняют полосами из минераловатных плит. После застывания раствора плиты дополнительно крепят дюбелями. Шлифование плит и изготовление на них базового штукатурного слоя можно проводить через 3 суток после приклеивания плит. Во время работ с материалом важно оградить основание от попадания прямых солнечных лучей и сквозняков. Если работы проводятся снаружи, на лесах необходимо закрепить пленку, чтобы закрыть поверхность от прямых угроз. При проведении работ в зимнее время (Модификация -15^{0}С) необходимо придать стеновым материалам и основанию температуру не ниже +5^{0}С, для затворения смеси использовать воду, подогретую до температуры +20...+30^{0}С. Положительную температуру раствора следует поддерживать в течение всего времени его жизнеспособности. Свежеуложенный раствор необходимо защитить от воздействия осадков.
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	**Фасовка**: 25 кг. **На поддоне:** 64 мешков / 1600 кг