



Штукатурка известковая крупнозернистая ПЕТРОМИКС LP-01

Для штукатурных работ по кирпичным и каменным основаниям, известковым и известково-гипсовым штукатуркам внутри и снаружи помещений для ручного нанесения при выполнении работ по реставрации и реконструкции.

- для реставрации и реконструкции
- на основе исторической рецептуры
- для грубого выравнивания стен и потолков
- толщина слоя 10–15 мм

Форма поставки:

Бумажный мешок, 25 кг.

Срок годности и условия хранения:

Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления в сухом помещении в ненарушенной и закрытой заводской упаковке на деревянных поддонах.

Техника безопасности:

Избегать попадания растворной смеси на кожу и слизистые. В случае контакта промыть проточной водой.

Состав	гидратная известь, фракционированный кварцевый песок, модифицирующие добавки	
Внешний вид	сухая смесь бежевого цвета	
Наибольшая крупность зерен заполнителя	2,5 мм	
Температура применения	от +5°C до +25°C	
Расход материала при слое 1 мм	1,6 кг/м ²	
Расход воды для затворения: на 1 кг сухой смеси на 25 кг сухой смеси	Обрызг 0,15–0,19 л 3,75–4,75 л	Грунт 0,12–0,15 л 3–3,75 л
Подвижность	Пк3	
Жизнеспособность растворной смеси	не более 2 ч	
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток	M10	
Толщина слоя при нанесении за один проход	10–15 мм	

Подготовка основания:

Основание должно быть чистым, сухим, незамерзшим, с хорошей впитывающей способностью, без слабых участков, способным нести нагрузку в виде новых отделочных слоёв. На поверхности основания не должно быть высолов и плесени, мха, водорослей, грибов и других биологических загрязнений.

Способ приготовления:

Материал готовить в растворосмесителе или в отдельной ёмкости с применением электроинструмента. Использовать всё содержимое мешка. В ёмкость с заранее дозированным количеством чистой воды засыпать сухую смесь и перемешать в течение 2–3 минут со скоростью вращения насадки 400–800 об/мин до получения однородной консистенции без комков. Через 5 минут выполнить повторное перемешивание в течение 1 минуты. Приготовленную растворную смесь использовать в течение 2–х часов. Высокий уровень относительной влажности, повышенные или пониженные температуры окружающего воздуха могут влиять на время жизни растворной смеси.

Способ применения:

Для обрызга

Перед нанесением материала поверхность увлажнить.

Растворную смесь нанести на основание вручную при помощи кельмы или мастерка сплошным слоем толщиной от 3 до 5 мм.

Время твердения слоя обрызга перед грунтовочным штукатурным слоем составляет не менее 2 суток.

Поверхности оснований со свеженанесённым материалом защищать от быстрого высыхания в течение 2–3 суток.

Для грунта

Перед нанесением материала поверхность увлажнить.

Растворную смесь нанести на основание вручную при помощи кельмы или мастерка сплошным слоем толщиной от 10 до 15 мм за один проход.

Для грунтовочного слоя более 15 мм растворную смесь нанести за несколько рабочих проходов. Время межслойной сушки составляет 1–2 суток.

Последний слой штукатурки подрезать и выровнять с помощью строительного правила.

Накрывочный слой нанести через 2–3 суток, использовать **Штукатурку известковую накрывочную ПЕТРОМИКС LP-02**.

Рекомендации:

Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Для затворения сухой смеси использовать только чистую воду.

По завершению работ инструмент и оборудование промыть чистой водой.

Не добавлять в сухие смеси и растворы какие-либо другие материалы, например, добавки, ускоряющие схватывание материала.

Техническое название:

Смесь сухая растворная, крупнозернистая, известковая, штукатурная, для ручного нанесения, ПкЗ, М10