Штукатурка известковая накрывочная с гидравлической добавкой ПЕТРОМИКС LP-04

Для тонкослойного нанесения по известковым и известково-цементным штукатуркам внутри и снаружи помещений для ручного нанесения для выполнения работ по реставрации и реконструкции.

- для реставрации и реконструкции
- для накрывочного слоя по грубозернистым штукатуркам
- толщина слоя 2–5 мм

Форма поставки: Бумажный мешок, 20 кг.

Срок годности и условия хранения: Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления в сухом помещении в ненарушенной и закрытой заводской упаковке на деревянных поддонах.

Техника безопасности: Избегать попадания растворной смеси на кожу и слизистые. В случае контакта промыть проточной водой.

Технические характеристики:

Состав	гидратная известь, фракционированный кварцевый песок, гидравлические и другие добавки
Внешний вид	сухая смесь бежевого цвета
Наибольшая крупность зерен заполнителя	0,63 мм
Температура применения	от +5°С до +25°С
Расход материала при слое 1 мм	1,6 кг/м²
Расход воды для затворения: на 1 кг сухой смеси на 20 кг сухой смеси	 0,25–0,3 л 5–6 л
Подвижность	Пк3
Жизнеспособность растворной смеси	не более 2 ч
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток	М10
Толщина слоя при нанесении	2–5 мм

Подготовка основания: Основание должно быть чистым, сухим, незамерзшим, с хорошей впитывающей способностью, без слабых участков, способным нести нагрузку в виде новых отделочных слоёв. На поверхности основания не должно быть высолов, плесени, мха, водорослей, грибов и других биологических загрязнений.

Способ приготовления: Материал готовить в растворосмесителе или в отдельной ёмкости с применением электроинструмента. Использовать всё содержимое мешка.
В ёмкость с заранее дозированным количеством чистой воды засыпать сухую смесь и перемешать в течение 2–3 минут со скоростью вращения насадки 400–800 об/мин до получения однородной консистенции без комков. Через 5 минут выполнить повторное перемешивание в течение 1 минуты. Приготовленную растворную смесь использовать в течение 2–х часов. Высокий уровень относительной влажности, повышенные или пониженные температуры окружающего воздуха могут влиять на время жизни растворной смеси.

Способ Перед нанесением материала поверхность увлажнить.

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основе собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники, с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения. Актуальность технического описания: 01.2019г.

применения:	Растворную смесь нанести на основание вручную подходящим штукатурным инструментом слоем от 2 до 5 мм. Поверхность материала выровнять и затереть.
Рекомендации:	Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Для затворения сухой смеси использовать только чистую воду. По завершению работ инструмент и оборудование промыть чистой водой. Не добавлять в сухие смеси и растворы какие-либо другие материалы, например, добавки, ускоряющие схватывание материала.
Техническое название:	Смесь сухая растворная, мелкозернистая, известковая, штукатурная, для ручного нанесения, Пк3, М10

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основе собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники, с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения. Актуальность технического описания: 01.2019г.