



МОДЕЛИРУЕМАЯ ШТУКАТУРКА SL-03

Штукатурка акриловая фактурная

Готовая к применению, колеруемая, износостойкая декоративная штукатурка на полимерной основе для внутренних работ. Подходит для ручного и механизированного нанесения. Для защиты и декоративной отделки стен зданий. Наносится на старые и новые минеральные штукатурки, шпатлевки, бетон, на старые прочно держащиеся штукатурки на полимерном связующем. Всегда применяется с адгезионной грунтовкой Петромикс PL-03

- ✓ легко наносится
- ✓ износостойкая
- ✓ для создания различных фактур
- ✓ ручное и механизированное нанесение

Форма поставки: Ведро, 16 кг.

Срок годности и условия хранения: Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления в сухом помещении в ненарушенной закрытой заводской упаковке на деревянных поддонах.

Техника безопасности: Избегать попадания растворной смеси на кожу и слизистые. В случае контакта промыть проточной водой.

Технические характеристики:

Состав	микромрамор, полимерное связующее, вода.
Внешний вид	пастообразная масса белого цвета
Максимальная фракция заполнителя	1,0; 1,5; 2,0 мм
Рекомендуемая температура применения	от +8°C до +30°C
Расход материала на 1 мм толщины	1,8 кг/м ²
Максимальная толщина слоя	2–5 мм
Время высыхания слоя	1 сутки

Требования к основанию: Основание должно быть прочным, сухим, чистым, незамерзшим, впитывающим, без высолов, плесени, мха, водорослей, грибов, без жировых и масляных пятен и других загрязнений. Температура основания и в помещении должна быть от +8°C.

Подготовка основания: Перед нанесением основание необходимо обработать адгезионной грунтовкой Петромикс PL-03.

Способ приготовления: Перед использованием штукатурку перемешать до однородной консистенции. При необходимости можно разбавить чистой водой. Максимальное количество воды – 3 %.

Способ применения: Штукатурку нанести на основание и разгладить шпателем. В зависимости от необходимой фактуры регулируется толщина слоя нанесения. Для создания поверхности типа «Шагрен» штукатурка разглаживается максимально ровно и прокатывается фактурным валиком. Для создания других различных фактур испытания проводятся на пробном участке, фиксируется технология нанесения и в дальнейшем повторяется на остальных участках стены.

Рекомендации: Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Оптимальная температура воздуха в процессе выполнения работ и высыхания материала от +8°C до +25°C при уровне относительной влажности не более 70%.

Не подходит для нанесения на металлические, деревянные, пластиковые поверхности.

По завершению работ инструмент и оборудование промыть чистой водой.

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основе собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники, с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения. Актуальность составления технического описания: 01.2019г.



Официальный дилер ПЕТРОМИКС в Москве
ООО «ПБС»

<https://peskobetonsmesi.ru/>
pbsmesi@mail.ru

+7 495 197 3 777