



## Штукатурка накрывочная ПЕТРОМИКС ZP-04

Мелкозернистая цементная штукатурка для наружных и внутренних работ. Для ручного и механизированного нанесения на стены и потолки из бетона, железобетона, ячеистого бетона и кирпича. Используется для выравнивания оснований и тонкослойного нанесения на грубозернистые цементные или цементно-известковые штукатурки, в качестве накрывочного слоя. Для сухих и влажных помещений.

- тонкослойная
- влагостойкая
- трещиностойкая
- рекомендуется для накрывочного слоя

### Форма поставки:

Бумажный мешок, 25 кг.

### Срок годности и условия хранения:

Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления в сухом помещении в ненарушенной и закрытой заводской упаковке на деревянных поддонах.

### Техника безопасности:

Избегать попадания растворной смеси на кожу и слизистые. В случае контакта промыть проточной водой.

### Технические характеристики:

|  |  |
|--|--|
| Состав   | портландцемент, минеральные добавки, фракционированный кварцевый песок, модифицирующие добавки |
| Внешний вид  | сухая смесь серого цвета   |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя                                     | 0,63 мм  |
| Температура применения   | от +5°C до +30°C   |
| Расход материала при слое 1 мм   | 1,5–1,6 кг/м <sup>2</sup>  |
| Расход воды для затворения:<br>на 1 кг сухой смеси<br>на 25 кг сухой смеси | 0,14–0,18 л<br>3,5–4,5 л   |
| Подвижность  | Пк3  |
| Жизнеспособность растворной смеси  | не более 2 ч   |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 суток                                    | M50  |
| Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток                       | не менее 0,4 МПа   |
| Морозостойкость  | F50  |
| Толщина слоя при нанесении   | 3–10 мм  |

### Подготовка основания:

Основание должно быть чистым, сухим, незамерзшим, с хорошей впитывающей способностью, без слабых участков, способным нести нагрузку в виде новых отделочных слоёв. На поверхности основания не должно быть высолов, плесени, мха, водорослей, грибов и других биологических загрязнений. Перед тонкослойным нанесением растворной смеси ПЕТРОМИКС ZP-04 на газобетон или грубозернистые штукатурки поверхности оснований обработать **Грунтом глубокого проникновения ПЕТРОМИКС PL-01**.

Время полного высыхания обработанной грунтом поверхности 12 часов. Поверхности кирпичных, бетонных и железобетонных оснований перед нанесением материала увлажнить.

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Способ приготовления:</b> | <p>Материал готовить в растворосмесителе или в отдельной ёмкости с применением электроинструмента. Использовать всё содержимое мешка.</p> <p>В ёмкость с заранее дозированным количеством чистой воды засыпать сухую смесь и перемешать в течение 2–3 минут со скоростью вращения насадки 400–800 об/мин до получения однородной консистенции без комков. Через 5 минут выполнить повторное перемешивание в течение 1 минуты. Приготовленную растворную смесь использовать в течение 2-х часов. Высокий уровень относительной влажности, повышенные или пониженные температуры окружающего воздуха могут влиять на время жизни растворной смеси.</p> |
| <b>Способ применения:</b>    | <p>Перед нанесением материала поверхность увлажнить.</p> <p>Растворную смесь нанести на основание вручную подходящим штукатурным инструментом, или механизированным способом, толщиной слоя от 3 до 10 мм за один проход.</p> <p>Для штукатурного слоя более 10 мм растворную смесь нанести за несколько рабочих проходов.</p> <p>Время межслойной сушки 1–2 суток.</p> <p>Последний слой штукатурки выровнять и затереть.</p> <p>Нанесение последующих отделочных материалов допускается по мере сушки и набора прочности штукатурного слоя.</p>  |
| <b>Рекомендации:</b>         | <p>Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.</p> <p>Для затворения сухой смеси использовать только чистую воду.</p> <p>По завершению работ инструмент и оборудование промыть чистой водой.</p> <p>Не добавлять в сухие смеси и растворы какие-либо другие материалы, например, добавки, ускоряющие схватывание материала.</p> <p>Не направлять тепловой поток от отопительных приборов на поверхность свеженанесённого материала.</p> <p>При механизированном нанесении следовать инструкциям производителя штукатурного оборудования.</p>   |
| <b>Техническое название:</b> | <p>Смесь сухая штукатурная тяжелая для наружных работ, КП III, F50, механизированного нанесения ГОСТ 33083-2014</p>  |