

## **PARITET PEINTURE SILICATE KM0**

### **Краска Интерьерная Силикатная Негорючая**

#### **ТИП**

Глубокоматовая, безбицидная, негорючая краска на водной основе для высококлассной отделки минеральных поверхностей внутри помещений. Благодаря высокой паропроницаемости образует дышащее покрытие, стойкое к мытью с защитой от плесени и грибка. VOC - <1 г/л. На основе жидкого калиевого стекла. Класс пожарной опасности материала - KM0 (негорючая).

#### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Применяется для помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности (в том числе медицинских и образовательных учреждений, многоэтажных зданий высотой более 17 этажей или более 50 м, путей эвакуации, концертных залов, коридоров, вестибюлей, лестничных клеток, складов, бизнес-центров, магазинов, помещений вместимостью более 300 человек, требующих частой уборки). Рекомендована для окраски в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции.

#### **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ**

Предназначена для окрашивания стен и потолков в сухих и умеренно влажных помещениях (кроме ванных комнат) с высокой эксплуатационной нагрузкой по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям.

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

##### **Цвет**

Белый. Возможна колеровка в пастельные тона. Для получения пастельных оттенков воспользуйтесь компьютерной колеровкой. Перед колеровкой партии в несколько тарных единиц необходимо произвести тестовую колеровку с последующим пробным выкрасом одной тарной единицы в реальных условиях. Только при положительном результате пробного выкраса следует продолжать колеровку всего объема краски в необходимый ранее протестированный цвет. Данные тесты обязательны для исключения несовместимости колоранта в закупленном объеме краски.

##### **Блеск**

Глубокоматовый

**Расход**

6-8 м<sup>2</sup>/л в зависимости от шероховатости и впитывающей способности окрашиваемой поверхности.

**Разбавитель**

Вода

**Способ нанесения**

Наносится валиком, кистью или распылением. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0.019" - 0.021", рабочее давление 180-200 бар. Допускается разбавление неколерованной краски до 5% по объему. Разбавление колерованной краски не допускается.

**Время высыхания**

При 20±2°С и относительной влажности 65±5% 1,5-2 часа перед нанесением следующего слоя. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели. При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.

**Плотность (кг/л)**

1,42 – 1,47 кг/л в зависимости от оттенка.

**Сопrotивление водяному пару (EN ISO 7783-2)**

Sd<0.14m I class

**Стойкость к мытью**

Краска образует влагостойкое, устойчивое к легкому мытью мягкой поролоновой губкой с применением бытовых неабразивных моющих средств глубококоматовое покрытие. После мытья допускается небольшое изменение блеска и оттенка покрытия.

**Сухой остаток по массе**

Около 50%

**Предельная величина ЛОС**

Предельная величина (cat A/a) 30g/l(2010). Содержит VOC max. 1г/л.

**Хранение и транспортировка**

Защищать от мороза. Хранить и транспортировать при t выше 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. Срок годности - 1 год со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Условия при окраске**

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности и воздуха должна быть не менее 5°С, относительная влажность воздуха ниже 80%.

**Предварительная подготовка**

Неокрашенную поверхность необходимо очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности тщательно снять скребком всю краску, удалить грязь, масляные и химические пятна, поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку

ООО «ЭКО-Краски»

Тел: 7727779449 КПП 772401001 ОГРН 1127746402959

115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 16

полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой. При необходимости для выравнивания поверхности использовать фактурную негорючую краску Paritet Enduit Silicate Texture KM0. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Свежие бетонные поверхности следует окрашивать не ранее чем через 1 месяц; цементные, цементно-известковые и известково-цементные штукатурки - через 14 суток. Гипсовые штукатурки окрашивать через 7 - 28 суток в зависимости от толщины слоя. Обрабатываемые поверхности должны иметь влажность не более 8%. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется грунтовать краской, разбавленной водой на 20%, или использовать силикатный грунт, соответствующий требованиям пожарной безопасности к негорючим материалам. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями. При нанесении на гипсовые штукатурки необходимо обязательное грунтование с использованием подходящей силикатной грунтовки. При этом допускается незначительное меление в готовом покрытии при механическом воздействии.

### **Окраска**

Перед применением краску тщательно перемешать, не разбавлять. Краску наносить в два слоя. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. Может применяться для окраски внешних частей печей из минеральных материалов, не подверженных прямому воздействию огня. Не рекомендуется для окраски органических поверхностей и покрытий.

### **Очистка инструментов**

Рабочие инструменты промыть водой.

### **Эксплуатация поверхности**

Заданный уровень стойкости покрытия к мытью достигается через 2 недели. В течение указанного периода избегать очистки поверхности. Допускается очистка только сухой мягкой щеткой или губкой. В случае применения краски по гипсовым штукатуркам возможно незначительное снижение стойкости покрытия к мытью.

### **Окружающая среда и безопасность**

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки. А также использовать средства индивидуальной защиты для глаз, органов дыхания. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

**Изготовитель гарантирует качество и долговечность покрытия при соблюдении Инструкции по применению**