



Мембранообразователь Cure MIXTOP

Предназначен для ухода за свежесуложенным бетонным покрытием, бетонным полом и упрочненными материалами в целях образования водонерастворимой пленки для предотвращения быстрого испарения влаги в период гидратации. Для горизонтальных и вертикальных поверхностей.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ на архитектурном или антистатическом бетоне, между слоями бетона, на поверхности с воском, маслом и жиром.

- для горизонтальных и вертикальных поверхностей.
- простота последующего ухода
- легко наносится с помощью распылителя или валика
- может использоваться на горизонтальных и вертикальных поверхностях с гладкой или шероховатой фактурой
- для внутренних и наружных работ
- снижает риск образования трещин и пыления бетона

Форма поставки:

Металлическое ёмкость 18, 180 кг.

Срок годности и условия хранения:

Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления в сухом помещении в ненарушенной и закрытой заводской упаковке на деревянных поддонах.

Техника безопасности:

Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор. Избегать попадания на кожу и слизистые. В случае контакта немедленно промыть проточной водой. Беречь от детей.

Технические характеристики:

Состав	однокомпонентное жидкое средство на основе растворителей
Внешний вид	опалесцирующая бесцветная вязкая жидкость
Содержание нелетучих веществ	15 %
Температура применения	от +5°C до +25°C
Плотность	0,9 кг/л
Расход материала	в один слой 100–300 г/м ² в зависимости от структуры и пористости поверхности
Условная вязкость при +20°C	12–14 с
Время отверждения при +20°C и влажности 70%	12 ч
Время высыхания пленки при +20°C и влажности 70%	1–3 ч

Инструкция по применению:

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой и влажной.

Нанесение

Перед применением материал выдержать при температуре от +15°C до +20°C не менее 24 ч. Непосредственно перед нанесением- тщательно перемешать! Оптимальное время применения материала, когда бетон набрал достаточную прочность спустя 1,5–3 часа после укладки. При использовании опалубки поверхность обрабатывать сразу после ее удаления. При обработке бетонных полов с упрочненным верхним слоем необходимо наносить мембранообразователь сразу после окончания обработки пола. Материал наносить на поверхность тонким равномерным слоем при помощи распылителя или валика. После нанесения поверхность бетона имеет характерный блеск, о чем свидетельствует равномерное нанесение.

Рекомендации:

Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

При работе в закрытых помещениях необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

Запрещается добавлять воду в готовый раствор.

Задержка проведения мероприятий по защите поверхности средствами по уходу за бетоном может вызвать снижение технических характеристик покрытия.

Нанесение средства по уходу рекомендуется производить с помощью распылителя.

ТУ 20.30.12-013-03755638-2017