Штукатурка известково-гипсовая крупнозернистая ПЕТРОМИКС LP-06

Для штукатурных работ по кирпичным и каменным основаниям, известковым и известково-гипсовым штукатуркам внутри помещений для ручного нанесения для выполнения работ по реставрации и реконструкции.

- для реставрации и реконструкции
- для грубого выравнивания стен и потолков
- ускоренный набор прочности
- толщина слоя 10–25 мм

Форма поставки: Бумажный мешок, 20 кг.

Срок годности и условия хранения: Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления в сухом помещении в ненарушенной и закрытой заводской упаковке на деревянных поддонах.

Техника безопасности: Избегать попадания растворной смеси на кожу и слизистые. В случае контакта промыть проточной водой.

Технические характеристики:

Состав	гидратная известь, гипс, фракционированный кварцевый песок, модифицирующие добавки	
Внешний вид	сухая смесь бежевого цвета	
Максимальная фракция заполнителя	2,5 мм	
Температура применения	от +5С° до +25°С	
Насыпная плотность	1400–1600 кг/м³	
Расход материала при слое 1 мм	1,6 кг/м²	
Расход воды для затворения: на 1 кг сухой смеси на 20 кг сухой смеси	Обрызг 0,17–0,19 л 3,4–3,8 л	Грунт 0,14–0,15 л 2,8–3,0 л
Плотность растворной смеси	1550–1750 кг/м³	
Марка по подвижности	Пк3	
Время жизни растворной смеси	не более 1 ч	
Предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток	не менее 1,5 МПа	
Толщина слоя при нанесении за один проход	10–25 мм	

Подготовка основания: Основание должно быть чистым, сухим, незамерзшим, с хорошей впитывающей способностью, без слабых участков, способным нести нагрузку в виде новых отделочных слоёв. На поверхности основания не должно быть высолов, плесени, мха, водорослей, грибов и других биологических загрязнений.

Способ приготовления: Материал готовить в отдельной ёмкости с применением электроинструмента. Использовать всё содержимое мешка.
В ёмкость с заранее дозированным количеством чистой воды засыпать сухую смесь и перемешать в течение 3–5 минут со скоростью вращения насадки 400–800 об/мин до получения однородной консистенции без комков. Через 5 минут выполнить повторное перемешивание в течение 1–3 минут. Приготовленную растворную смесь использовать в течение 1 часа. Высокий уровень относительной влажности, повышенные или пониженные температуры окружающего воздуха могут влиять на время жизни растворной смеси.

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основе собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники, с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения. Актуальность технического описания: 08.2018г.

Способ применения:

Для обрызга

Перед нанесением материала поверхность увлажнить.

Растворную смесь нанести на основание вручную при помощи кельмы или мастерка сплошным слоем толщиной от 5 до 10 мм.

Время твердения слоя обрызга перед грунтовочным штукатурным слоем составляет не менее 1 суток.

Поверхности оснований со свеженанесённым материалом защищать от быстрого высыхания в течение 1–2 суток.

Для грунта

Перед нанесением материала поверхность увлажнить.

Растворную смесь нанести на основание вручную при помощи кельмы или мастерка сплошным слоем толщиной от 10 до 25 мм за один проход.

Для грунтовочного слоя более 25 мм растворную смесь нанести за несколько рабочих проходов. Время межслойной сушки составляет 1–2 суток.

Последний слой штукатурки подрезать и выровнять с помощью строительного правила. Накрывочный слой нанести через 2–3 суток, использовать **Штукатурку известково-гипсовую накрывочную ПЕТРОМИКС LP-07**.

Рекомендации:

Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Для затворения сухой смеси использовать только чистую воду.

По завершению работ инструмент и оборудование промыть чистой водой.

Не добавлять в сухие смеси и растворы какие-либо другие материалы, например, добавки, ускоряющие схватывание материала.

ТУ

ТУ 23.64.10-31-03755638-2018

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основе собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники, с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения. Актуальность технического описания: 08.2018г.